

## 3002 DEVETAAL LOODVRIJE MENIE

Versie 01.1

---

<b>Omschrijving</b>	: loodvrije menie is een volledig loodvrij alternatief voor de veelgebruikte loodmenie. Het product wordt gebruikt om een eerste beschermende en hechtende grondlaag aan te brengen op een onbehandelde ondergrond.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: LOODVRIJ, goede dekking, waterafstotend, goed verwerkbaar, roestwerend, afsluitende laag.
<b>Toepassing</b>	: metaal: passieve bescherming tegen roestvorming; hout, afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout.

---

### **Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV**

<b>Bindmiddel</b>	: alkydhars
<b>Pigment</b>	: loodvrij
<b>Viscositeit</b>	: 0,9 Pa/sec.
<b>Glans</b>	: mat
<b>Kleur</b>	: oranje
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 1,37 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vaste-stof gehalte</b>	: ca. 60%
<b>Vlampunt</b>	: ca. 42°C
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog na ca. 2 uur kleefvrij na ca. 7 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

---

### **Applicatiegegevens**

<b>Verwerking</b>	: kwast, roller, langharige kwast, bokkepoot of verfroller
<b>Ondergrond</b>	: staal Roest-, stof- en vetvrij.  hout stof- en vuilvrij maken
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 40 - 50 micrometer = nat 70 - 90 micrometer.
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 8 - 10 m <sup>2</sup> per ltr.
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Verdunning</b>	: terpentijn.

**3002 DEVETAAL LOODVRIJE  
MENIE****Versie 01.1**

---

<b>Reiniging gereedschap</b>	: terpentine
<b>Verfysteem</b>	: blank staal: 1 à 2 lagen onderhoudswerk, eenmaal bijvlekken op kale delen  hout: 1 laag

---

**Overige gegevens**

<b>Dekking</b>	: 30 – 35 µm
<b>Vulling</b>	: goed
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking min. een jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
<b>Verpakking</b>	: 0,75 en 2,5 liter.

---

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

<b>ARBO categorie</b>	: C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
<b>Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II</b>	: subcat. h. hechtprimers. Type SG. Max. 750 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
<b>Groene stroom</b>	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)