

1206 DEVETAAL RADIATORENLAK

Versie 01.2

Omschrijving	: eencomponente performante coating op basis alkydharslak, voor ijzerhoudende ondergronden zoals radiatoren e.d.
Bijzondere eigenschappen	: sneldrogende passief roestwerende aflak, zeer weinig vergelend, hoge glans en goede vulling.
Toepassing	: op radiatoren en andere warm wordende en blijvende objecten. Geschikt voor kwast, spuit- en giet applicatie, toepasbaar zowel binnen als buiten.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: zeer weinig vergelende alkydhars
Pigment	: rutieltitaandioxide en hoogwaardige kleurpigmenten
Viscositeit	: 8 – 9 Poises
Glans (na 1 maand $\perp 60^\circ$)	: hoogglans
Kleur	: wit, aan te kleuren met Drost universele kleurpasta na verloop van tijd, lichte vergeling van bindmiddel mogelijk
Soortelijk gewicht	: ca. 1.11 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 60 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 1,5 uur doorgedroogd na ca. 3 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller, luchtspuit en middels dompelen en gieten. Voor gebruik goed roeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 25 - 35 micrometer = nat 40 - 60 micrometer.
Theoretisch rendement	: ca. 12 – 16 m ² per ltr. sterk afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Verwerkingscondities	: 8 – 30°C / 85% RV max.
Verdunning	: terpentine
Reiniging gereedschap	: terpentine

1206 DEVETAAL RADIATORENLAK

Versie 01.2

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeiing	: uitstekend
Hechting	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 2,5 en 4 liter

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C – Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. i. performante eencomponentcoatings Type SG Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl