

2126 Wallprim

Versie 01.1

Omschrijving	: waterverdunbare muurprimer voor binnen op basis van een acryldispersie.
Bijzondere eigenschappen	: uitstekend verwerkbaar, goed vullend, vrijwel reukloos en ademend.
Toepassing	: op muren en plafonds in pleisterwerk, gipskarton, oude verflagen, kalkhoudende lagen, etc.

Basisgegevens : **bepaald bij 20°C en 65% RV**

Bindmiddel	: acryl dispersie
Kleur	: standaard wit
Soortelijk gewicht	: ca. 1.43 g/cm ³ (wit)
Vaste-stofgehalte	: ca. 45 gewicht%
Droogtijd	: stofdroog na ca. 60 minuten overschilderbaar na ca. 12 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: op geschilderde ondergronden is 1 laag Wallprim voldoende. Poederende ondergronden eerst voorbehandelen.
Theoretisch rendement	: ca. 8 - 10 m ² per ltr.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

Overige gegevens

Vulling	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 1 - 2,5 en 5 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

- ARBO categorie** : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
- Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II** : subcat. g. primers.
Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
- Emmer verpakkingen** : alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.
- Groene stroom** : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl