

2401 CRESTA INN

Versie 01.0

Omschrijving	: renovatie hechtprimer voor steenachtige ondergronden op o.b.v. oplosmiddelhoudende acrylaat.
Bijzondere eigenschappen	: zeer goede hechting op steenachtige ondergronden, reukarm, spanningsvrij en groot isolerend vermogen. Hoge dekkraft, spatarm, mooi wit. Is nat in nat verwerkbaar!
Toepassing	: op probleem ondergronden binnen waar o.a. hechting (coating stabiliseert losse deeltjes veegvast) en doorslaan van verontreinigingen verwacht mogen worden zoals nicotine vergeling, waterkringen, roetdoorslag, vetplekken etc.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: onverzeepbare acrylaatcopolymeer
Pigment	: rutieltitaandioxide
Viscositeit	: licht thixotroop
Glans	: mat
Kleur	: wit.
Soortelijk gewicht	: ca. 1.26 g/cm ³
Droogtijd (bij 20°C en 65% RV)	: stofdroog na ca. 3 uur overschilderbaar na ca. 6 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en airlessinstallatie spuitdruk 120 - 140 bar spuitnozzle 0,021 - 0,025 inch spuithoek 50 - 60°
Theoretisch rendement	: 8 - 13 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: terpentina of Cresta-inn verdunning (reukarm)
Reiniging gereedschap	: terpentina
Ondergrond	: de ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Cresta Inn kan, onder normale omstandigheden, zonder afwassen, -fixeren of voorstrijken worden aangebracht op oude, vaste ondergronden.

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Aandeel oplosmiddel	: 530 g/l. gedearomatiseerde terpentina
Elasticiteit	: blijvend elastisch en spanningsarm tijdens de droging
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 0,75-, 2-, 4 - 10 ltr. verpakking
Dekking	: afhankelijk van de toestand van de ondergrond in een of twee lagen
Vulling	: goed
Viscositeit	: ca. 0.9 Pa. sec /20°C

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C = Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo
Europese verfrichtlijn	: Bijlage II, h. Hechtprimers SG, max. 750 g/l. VOS Zowel fase-I 01.01.2007 als fase-II 01.01.2010.
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl