
4106 UNIVERSELE WEGENVERF Versie 01.0

Omschrijving : een luchtdrogende, isolerende wegenverf

Bijzondere eigenschappen : snelle droging, blijvend elastisch, goede hechting op oude verflagen, asfalt en beton.
Geen doorbloeding, geringe vuilopname, goed te verspuiten en hoge helderheid (> 85 ; Y-waarde).

Toepassing : markeringsverf op asfalt, beton, steen etc.

Bindmiddel : bindmiddel gehalte ca. 16%

Kleur : wit en geel

Soortelijk gewicht : ca 1.47 kg/l

Vaste-stofgehalte : ca 72 gewicht%

Vlampunt : lager dan 21°C

Droogtijd : binnen 30 minuten (vlgs. ASTM D711-67)

Applicatiegegevens

Verwerking : met kwast, roller of spuit. Visc. 80-85 krebs-units bij 25°C.
Standaard is de universele wegenverf ingesteld op een spuitviscositeit. Afhankelijk van de temperatuur kan tot ca. 3% verdunning worden toegevoegd.

Geadviseerde laagdikte : nat 0.35-0.50 micrometer

Theoretisch rendement : 520-720 gr/m² bij een aanbevolen natte laagdikte van 0.35 tot 0.50 mm

Verdunning : speciale verdunning voor wegenverf

Overige gegevens

Verpakking : bus à 6 en 25 kilo (in wit en geel)

Opmerking : de verf kan reflecterend worden gemaakt door mengen en/of nastrooien met glasparels. Verbruik 250-400 gram/m²

4106 UNIVERSELE WEGENVERF Versie 01.0

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Arbo categorie : C- oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. i. performante eencomponentcoatings.
Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl