



Devetop Noblesse Spray zgl.

Omschrijving : waterverdunbare, fysisch drogende slijtvaste zijdeglanzende lakverf voor binnen, op basis van zelfvernettende polyurethaan-/acrylaat dispersie.

Bijzondere eigenschappen : minder milieubelastend, slijt- en krasvast, zeer goed huidvetbestendig, reukarm, onbrandbaar, elastisch, goed reinigbaar, weinig overspray, uitstekende hechting, niet vergelend. Hoog standvermogen bij natte laagdiktes tot zelfs 250 µm nat.

Toepassing : als zijdeglanzende voor- en aflak voor een minder milieubelastende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d. toepassen op oude alkydverf ondergrond, op Devetop PU/Alkyd Vulgrond of Devetop Noblesse Grondlak.

Basisgegevens : **bepaald bij 20°C en 65% RV**

Bindmiddel : selfcrosslinking PU acrylic

Pigment : titaandioxide en weervaste pigmenten; ook in transparante vorm leverbaar.

Viscositeit : high-shear I.C.I Rotothinner, ca. 7-8 Poises.
Low-shear Brookfield 45.000 – 55.000 cP (LV 4-6 rpm)

Glans (na 1 maand $\angle 60^\circ$) : afhankelijk van de applicatie, ca. 25- tot 45% reflectie

Kleur : wit en de kleuren via Drost-kleurmix, ook in voltoon basissen (op aanvraag).

Soortelijk gewicht : wit ca. 1.23 g/cm³ (wit)

Vaste-stofgehalte : ca. 45 gewicht%

Droogtijd : stofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C, 90 µm nat en 65% RV)
kleefvrij na ca. 1 - 2 uur
over(spuits)childerbaar na ca. 6 uur.
volledig doorgehard na ca. 7 dagen. Bij hogere laagdiktes van 250 µm (nat) of hoger, een langere droogtijd en doorharding dan bovenstaand in acht houden.
Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid worden de bovengenoemde tijden ook verlengd. De ondergrond dient tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur te zijn.
Niet verwerken beneden 10°C boven de 30°C lucht- en ondergrondtemperatuur en een luchtvochtigheid niet boven 85%
Een hoge RV vertraagt de droging fors, dit geldt tevens voor lage temperaturen.



Devetop Noblesse Spray zgl.

Applicatiegegevens

Verwerking

: voor gebruik goed oproeren.
Smalle vlakken zoals kozijnen, spuithoek van spuitkop tot 20°. Bij bredere vlakken zoals deuren spuithoek van spuitkop wisselen en bredere verkiezen, 60 - 80°.

Spuitgegevens bij 20° en 24°C:

	<u>Luchtsput</u>	<u>Airless</u>
Druk	2-4 bar	90-120 bar
Opening	1,5-2 mm	0,011-0,013 inch
Verdunning water	< 10%	< 3%

Wagner Aircoat GM 3000 AC applicatie pistool, spuittip 09/20

Spuithoek 20°, materiaaldruk 50-60 bar en luchtdruk 2½ bar, met luchtondersteuning (22°C)

Wagner Super Finish 1500, luchtdruk 2½ bar en materiaaldruk van ca. 7 bar. In combinatie met de hoge consistentie v.d. PU/AC spray.

Wagner SF31 Airless, AC - 5 ltr. bovenbak met grove filterschijf

AL/AC bovenbak aanzuig. Pistool: GM300AC HV luchtkap geel pistoolfilter, spuittip Aircoat-311.

onverdund, materiaaldruk 65 bar, eff. 45 bar. Luchtdruk: 3,3 bar en 2,7 bar efficiënt. Zelfs 225 tot max 275 µm natte verffilm

verspuitbaar. Spuittip 111 en 211 is ook mogelijk

(omgevingstemperatuur 24°C)

Graco FinishPro-395 i.c.m. een G40 spuitpistool en hierin een 100 mesh filter (224453) en een AAM411 spuittip. Materiaalpomp instellen op 50 bar en pompfilter 100 mesh (blauw-246382) gebruiken.

Wagner SF23, pistool: AC 4600 luchtkap groen pistoolfilter geel(fijn), spuittip 0,013" -0,33 mm 40°.

Onverdund, materiaaldruk 3-5 MPa (30-50 bar, eff 45 bar).

Luchtdruk: 1½ bar tot 2 bar, spuitafstand 10-15 cm. Zelfs 225 tot max. 275 µm natte verffilm verspuitbaar. Spuittip 0,019" - 0,48 mm - 40°.

Ondergrond

: zeer goed reinigen, nawassen en schuren (Devetaal verfreiniger, Scotch brite). Geen kleefdoekjes gebruiken. Sommige houtsoorten kunnen doorbloeden, bij het doorschuren van de onderlaag (scherpe kanten). Wateroplosbare inhoudsstoffen van tropisch hardhout kan doorbloeden door grondlak en Noblesse PU/AC zgl Spray. Het hout dient een vochtigheidspercentage onder 18% te bezitten.

Geadviseerde laagdikte

: droog: 60 - 80 micrometer = nat 150 - 200 micrometer

Theoretisch rendement (ISO 6504-3C) : 9,55 m² per ltr. - Nebest/COT L02888

Praktisch rendement

: afhankelijk van verschillende condities, zoals objectvorm, spuitapparatuur(afstelling), gerealiseerde laagdikte.
Bij laagdiktes > 250 µm nat, fors hoger verbruik dan 9,5 m² p/l



Devetop Noblesse Spray zgl.

Verwerkingscondities : bij temperaturen boven de 25°C zal de viscositeit afnemen wat vervolgens inhoudt dat er minder natte laagdikte (vertikaal) kan worden opgezet. Dit betekent een mindere dekking en mindere vloeïing door mindere laagdiktes. Bij een te hoge RV kan de doordroging niet goed verlopen, dit houdt in: als er te vroeg wordt overgeschilderd de onderlaag weer oplost (reversibel). Indien onbehandeld MDF wordt behandeld KAN deze de fenollijm in de MDF aantasten wat vervolgens de droogtijd vertraagt, of lang kan nakleven.

Verdunning : water

Reiniging gereedschap : water

Verfsysteem : als een watergedragen acrylaat grondverf wordt gebruikt als basis dan kan dit de droogtijd van de Noblesse PU/AC Spray vertragen. Dit uit zich in een langere kleeftijd van de Noblesse Spray aflak. Bij binnentoepassing bij voorkeur Devetop PU/AC Noblesse Grondlak inzetten als basis voor de Devetop PU/AC Noblesse zgl. Spray. Indien risico tot doorbloeden van de ondergrond bestaat, vooraf de ondergrond isoleren.

Overige gegevens

Dekking : door groot laagdikte bereik, mogelijkheid tot zeer goede contrastdekking in 1 laag.

Vulling : afhankelijk van toegepaste laagdikte

Vloeïing : goed

Hechting : de uiteindelijke hechting zet zich pas in na totale doorharding van de kwaliteit, hetgeen langer duurt t.o.v. doorsnee zijdeglanzende watergedragen (PU) acrylaatdispersie. Op een alkalische ondergrond kan de kwaliteit verzeppen. Aluminium, (verzinkt) staal voorbehandelen m.b.v. Devetop Universele Hechtprimer. Niet op PP- of PE kunststoffen, NC-lakken of kunsthars-lakken met een oppervlakteglijmiddel (siliconen olie of wax).

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking ca. 9 maanden houdbaar
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking : 2,5 - 5 ltr

Opmerking : donkere kleuren in watergedragen lakken kunnen in natte vorm (condens, regen) door vochtopname wat vlekkelig worden. Deze vlekken verdwijnen weer zodra de film droog is. Bij overspuiten van tochtprofielen kan de verf de weekmakers van de profielen activeren, zodat deze weekmakers migreren naar oppervlak en deze de profiel kleverig wordt.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid



Devetop Noblesse Spray zgl.

en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Conservering EU 2018/1480 : geen labeling (>01/05/2020 regulation).

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. d. hout- en metaalverven voor binnen en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding.
Type WG. Max. 130 gram VOS/ltr. (vanaf 1-1-2010)

CO₂ emissie/carbonfootprint: 3362 g CO₂ p/1 kg ruwe grondstoffen (excl. productie energie Drost)
Berekening via quick scan internationale EPD (Environmental Product Declaration). Gebaseerd op LCI (Life Cycle Inventory) databases van CEPE.

French Décret regulation : SPT20210068 Servaco/Normec Product Testing Belgium.
ISO 16000-3

HACCP geregistreerd onder : R1 #CH1623706 compliant with 21 CFR Section 175.300
<https://2probit.eu/>

Spreading rate ISO 6504-3 : The spreading rate at 98% hiding power for Nebest L02888-2 named Devetop Noblesse Spray Zijdeglans/Mix wit corresponds to a value of 9,55 m²/L.

EU-Ecolabel 2014/312/EU : NL/044/007

Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrucken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl