

1210 DEVETAAL METALLIC

Versie 01.1

Omschrijving	: aluminium verf op basis van een alkyd bindmiddel.
Bijzondere eigenschappen	: metallic effect, goede vloeïng en een goede buitenduurzaamheid. Spuitsapplicatie.
Toepassing	: op alle gladde ondergronden welke op de juiste wijze zijn voorbehandeld.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: alkydhars opgelost in een organische koolwaterstof
Pigment	: non-leafing aluminium flakes
Viscositeit	: ca. 6 – 8 Poises ICI Rhot thinner / 20°C
Glans	: hoge zijdeglans
Kleur	: aluminium, iets grauwer t.o.v. RAL 9006, desgewenst aan te kleuren via kleurmengmachine productgroep Hamerslaglak.
Soortelijk gewicht	: basis (grijs) ca. 1.00 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 60 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 2 uur doorgedroogd na ca. 8 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: primair met spuitverwerking, kwast- en rolverwerking laten minder goede verdeling van aluminium flakes zien. Voor verspuiten verdunnen, afgesteld aan toegepaste spuitappara- tuur. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog 20 - 30 micrometer = nat 40 - 50 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 14 - 18 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatie- methode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: terpentine
Reiniging gereedschap	: terpentine

1210 DEVETAAL METALLIC

Versie 01.1

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Vloeijing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan. Mogelijkheid bij opslag (>1jaar) tot lichte gasontwikkeling in blik, welke bij opening van deksel kan spatten. Vooraf met een spijkertje opening in deksel forceren voor drukverlaging.
Verpakking	: 1 en 2,5 ltr.

Opmerking	: het mooiste effect wordt gerealiseerd op plaatsen met veel (zon)licht en op een ondergrond met structuur.
------------------	--

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C – oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. 2.1 e. speciale aflakken
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl