



Drost Spuitlatex

- Omschrijving** : Oplosmiddelvrije universele matte spuitlatex voor binnenwerk.
- Bijzondere eigenschappen** : Uitstekende hechting, prima dekking en witheid, lange open (werk)tijd, prettige verwerking, weinig- tot geen baanvorming op verzadigde ondergronden.
- Toepassing** : Dit product is een watergedragen spuitlatex bedoeld voor binnentoepassing op beton, metselwerk, pleisterlagen, gipskartonplaten en cement-gebonden ondergronden en bestaande muurverflagen. De verf is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten en wordt toegepast als decoratieve en beschermende muurafwerking in woonkamers, gangen, kantoren en openbare gebouwen.
De formulering is afgestemd op verwerking met spuitapparatuur, waardoor het product snel en efficiënt aangebracht kan worden op grote oppervlakken met een egaal en streeploos eindresultaat. Indien gewenst kan het product ook met roller of kwast worden verwerkt. Voor een optimale hechting en afwerking wordt aanbevolen om de ondergrond goed voor te behandelen zodat er een gezond draagvlak ontstaat. Indien nodig om gezonde ondergrond te creëren, een geschikte voorstrijk of primer toe te passen.

-
- Basisgegevens** : **bepaald bij 20°C en 65% RV**
- Bindmiddel** : APEO vrije & geheel oplosmiddelvrije vinylacetaat copolymeer dispersie.
- Pigment** : Rutieltitaandioxide en vulstoffen
- Viscositeit** (20°C.) : Ca. 10 Poises
- Glans** (L 60°) : Zgn. potmat
- Kleur** : Exclusief in mix Wit
- Soortelijk gewicht** : Ca. 1.50 g/cm³ (wit)
- Schrobvast** (DIN EN 13300) : Na 4 weken doordroging klasse 2
- Vaste-stofgehalte** : Ca. 52 massa%, 35 vol-%.
- Droogtijd** (1 l : 8 m²) : Stofdroog na ca. 30 minuten en droog na ca. 3 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.
-



Drost Spsitlatex

Applicatiegegevens

Verwerking	: Spuiten. Zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Devacryl Voorstrijk, Devacryl Nano Diepgrond. Poederende en krijtende ondergronden eerst voorbehandelen met Devemur Fixeergrond of geheel afwassen. Veegvaste ondergronden bij voorkeur geheel afwassen.
Spsitinstelling(en)	: Uitgebreide gedetailleerde spsitinellingen m.b.v. Wagner SF23 Plus zijn te downloaden op www.drostcoatings.nl onder het kopje "downloads" onderin op de betreffende website.
Geadviseerde laagdikte	: Droog: 65 - 75 micrometer = nat 130 - 140 micrometer
Theoretisch rendement	: Ca. 8 m ² per L. op gladde verzadigde ondergrond
Praktisch rendement	: Ca. 6 m ² per L. afhankelijk van de kleurcontrast overbrugging en verzadiging- en ruwheid van de ondergrond
Verwerkingscondities	: Verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: Water
Reiniging gereedschap	: Water

Overige gegevens

Dekking	: Goed
Vulling	: Goed
Vloeijing	: Goed
Stabiliteit/opslag	: In onaangebroken verpakking min. 6 maanden houdbaar. Koel (<30°C.), droog en vorstvrij opslaan. Voor gebruik goed roeren; na gebruik goed sluiten. Na opening van de originele verpakking bestaat het risico op microbiologische besmetting van het product van buitenaf (bijvoorbeeld door bacteriën of schimmels), met name bij kruisbesmetting tijdens applicatie, onzorgvuldig sluiten of langdurige opslag onder ongeschikte omstandigheden. Dit kan de kwaliteit, verwerking (dun) en houdbaarheid van het product nadelig (geur) beïnvloeden. Gebruik restanten bij voorkeur binnen korte tijd en sluit de verpakking na onvolledig gebruik zorgvuldig af.
Verpakking	: 5 en 10 L.

Opmerking	: n.v.t.
------------------	----------



Drost Spuitlatex

Veiligheidsvoorschriften & duurzaamheidsaspecten :

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie

: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II

: Subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds
Type WG. Max. 30 gram VOS/L. Fase II (vanaf 1-1-2010)

CO₂ emissie/carbonfootprint : 1007 g CO₂ p/m (bij verbruik 1 kg : 8 m²)

Berekening via quick scan internationale EPD (Environmental Product Declaration). Gebaseerd op LCI (Life Cycle Inventory) databases van CEPE.



Conservering EU 2018/1480: Geen labelling (>01/05/2020 regulation)

TVOC emissie

: De TVOC (total volatile organic compounds) van de Drost Spuitlatex ligt ruim onder de 1000 µg/m³. Deze emissie voldoet aan de strengste van de vier Franse (French Decret 2011-321) emissie klassen, de A+ klasse.
Servaco Product Testing certificaat nummer SPT2022-R135.



Emmer verpakkingen

: Alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.



Groene stroom

: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl