

## 2300 ALASKA KWARTS EW

Versie 01.1

---

<b>Omschrijving</b>	: decoratieve latex kwarts-structuurverf.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: goede verwerking, vulling en witheid, watervast, fijne korrelstructuur, waterdampdoorlatend.
<b>Toepassing</b>	: als decoratieve coating op wanden en plafonds van beton, cementpleister, schuurwerk, witpleister, hardboard, oude latex verflagen etc., zowel binnen als buiten.

---

### **Basisgegevens** : bepaald bij 20°C en 65% RV

<b>Bindmiddel</b>	: p.v.a. dispersie
<b>Pigment</b>	: rutieltitaandioxide, vulstoffen en silicium dioxide korrel.
<b>Viscositeit</b>	: 75.000 – 85.000 cP (Brookfield spindel 4 – 6 RPM).
<b>Glans</b> (L60°)	: mat
<b>Kleur</b>	: wit, kleuren vanuit wit via Drost Kleurmix.
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 1.43 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	: ca. 35 gewicht%
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog na ca. 30 minuten overschilderbaar na ca. 6 - 7 uur

---

### **Applicatiegegevens**

<b>Verwerking</b>	: met roller (vacht-, schuim- of structuurroller), kwast en pleisterspuit op een schone, droge, vaste en vetvrije ondergrond. Narollen met een structuurroller op egaal gladde ondergrond (b.v. beton) of met een vachtroller op niet gladde ondergrond (b.v. metselwerk). Zuigende ondergronden eerst behandelen met Devacryl Voorstrijk, i.v.m. het gevaar dat Alaska Fijnkwarts gaat craquèleren. Krijtende/poederende lagen dienen te worden vastgezet met Devemur Fixeergrond. Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 85%; ventileren tijdens het aanbrengen bevordert de droging. Voor gebruik goed roeren.
<b>Ondergrond</b>	: <i>beton</i> : droog, voldoende hard, geen cementpoeder en cementslijmhuid. <i>Metselwerk</i> : (baksteen, kalkzandsteen, gasbeton) voegen, voldoende afgebonden, zuiging opheffen d.m.v. voorstrijken en voldoende hard.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 50 - 60 micrometer = nat 140 - 150 micrometer
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 2,5 - 4 m <sup>2</sup> per ltr.

---

<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
<b>Verdunning</b>	: water
<b>Reiniging gereedschap</b>	: water
<b>Verfysteem</b>	: bij buitentoepassing wordt overschilderen met Devacryl zijdeglans, Devacryl Gevelplast of Devetex BB aanbevolen. Hiermee wordt de buitenbestendigheid verhoogd en de kans op vuilaanhechting minder.

---

### Overige gegevens

<b>Dekking</b>	: goed
<b>Vulling</b>	: goed
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
<b>Verpakking</b>	: 7,5 - 15 kg

---

### Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

<b>ARBO categorie</b>	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
<b>Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II</b>	: subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds (glans $\leq$ 25%-60°). Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
<b>Emmer verpakkingen</b>	: alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.
<b>Groene stroom</b>	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)