

2401 CRESTA INN

Versie 01.0

Omschrijving	: renovatie muurverf op o.b.v. oplosmiddelhoudende acrylaat.
Bijzondere eigenschappen	: reukarm, spanningsvrij en groot isolerend vermogen. Hoge dekkraft, spatarm, mooi wit. Is nat in nat verwerkbaar.
Toepassing	: op probleem ondergronden binnen waar doorslaan van verontreinigingen verwacht mogen worden zoals nicotine vergeling, waterkringen, roetdoorslag, vetplekken etc. Stabiliseert veegvaste ondergronden.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: onverzeepbaar acrylaatcopolymeer.
Pigment	: titaandioxide en geschikte vulstoffen.
Viscositeit	: ca. 0,9 Pa. sec
Glans	: mat
Kleur	: wit; kan op kleur gemaakt worden met Cresta Inn mengkleur, alkydpasta's.
Soortelijk gewicht	: ca. 1.26 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 58 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur overschilderbaar na ca. 6 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en airless installatie. spuitdruk 120 - 140 bar spuitnozzle 0,021 - 0,025 inch spuithoek 50 - 60°
Geadviseerde laagdikte	: droog: 60 - 120 micrometer = nat 100 - 120 micrometer.
Theoretisch rendement	: ca. 8 - 13 m ² per ltr. Afhankelijk van de ondergrond.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: terpentine of Cresta Inn verdunning.
Reiniging gereedschap	: terpentine

Overige gegevens

Dekking	: afhankelijk van de toestand van de ondergrond in 1 of 2 lagen.
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 0,75 – 2 – 4 en 10 L.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C – oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. h. hechtprimers Type SG. Max. 750 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl