

2206 DEVECRYL TOPVERNIS TRANSPARANT

Versie 01.1

Omschrijving	: transparante afwerk- en bescherm laag, op basis van een polyvinylacetaat/versataat dispersie. Geschikt voor binnen en buiten.
Bijzondere eigenschappen	: prettige verwerking, onverzeepbare helder-transparante coating in een halfglans.
Toepassing	: als afwerk laag op verschillende muurverven waar een wat meer gesloten, goed reinigbare, laag gewenst is.

Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	: polyvinylacetaat/versataat dispersie combinatie.
Pigment	: materiaal is ongepigmenteerd
Viscositeit	: ca. 0,7 – 0,8 Pa/sec
Glans (L 60°)	: halfglans van 65%
Kleur	: transparante coating
Soortelijk gewicht	: ca. 1,5 g/cm ³ .
Vaste-stofgehalte	: 26 gewicht%
Droogtijd	: stofdroog na ca. 1 uur doorgedroogd na ca. 3 uur overschilderbaar na ca. 6 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: verwerkbaar met roller, kwast en spuitinstallatie. Voor roller en kwastverwerking enige procenten water toevoegen. Verspuiten alleen met airless installatie: Max. 5% water toevoegen spuitdruk 125 – 150 bar spuitnozzle 0,125 tot 0,250 inch spuithoek ca. 60°
Geadviseerde laagdikte	: droog 25 - 50 micrometer = nat 100 - 200 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 5 – 10 m ² /ltr, sterk afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

**2206 DEVECRYL TOPVERNIS
TRANSPARANT****Versie 01.1****Overige gegevens**

Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: kunststof emmer a 5 en 10ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: B - oplosmiddelarm. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. b. glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25%-60°). Type WG. Max. 100 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
Emmer verpakkingen	: alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl