

2001 DEVECRYL VOORSTRIJK DEKKEND

Versie 01.0

Omschrijving	: watergedragen dispersie impregneer- en hechtgrond.
Bijzondere eigenschappen	: goed penetrerend en vullend vermogen, prettige verwerking en snelle droging, verhoogt de dekkraft van de opvolgende laag muurverf sterk.
Toepassing	: op sterk zuigende ondergronden die met latex muurverf moeten worden behandeld. Toepasbaar zowel binnen als buiten.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 60% RV
Bindmiddel	: Pvac-versetaat (VEOVA) dispersie
Pigment	: titaandioxide en diverse vulstoffen
Viscositeit	: ca. 1 Poise (I.C.I. Rotothinner)
Glans	: mat op toepassingsgebied en lage zijdeglans op vaste verzadigde ondergrond (filmvormend)
Kleur	: wit, kan aangekleurd worden tot zelfs voltoon. Maximaal 6 vol.% Drost universele kleurpasta's.
Soortelijk gewicht	: ca. 1,03 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: 33 gewicht%
Droogtijd	: stofdroog na ca. 1 - 2 uur, overschilderbaar na ca. 3 - 4 uur e.e.a. afhankelijk van de ondergrond en aangebrachte laagdikte

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en luchtspuit. Bij sterk zuigende ondergrond nat in nat tweemaal aanbrengen. Van bovenaf beginnen. Niet verwerken beneden 5°C. Kan onverdund aangebracht worden.
Geadviseerde laagdikte	: droog 0 - 35 micrometer = nat 0 - 100 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 5 - 12 m ² /ltr, sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

**2001 DEVECRYL VOORSTRIJK
DEKKEND****Versie 01.0**

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan. Lichte sedimentatie van bindmiddel kan na opslag ontstaan. Voor verwerking goed handmatig roeren of emmer machinaal schudden.
Verpakking	: kunststof emmers van 2,5 – 5 en 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

**Europese verfrichtlijn
2004/42/EG A bijl. II** : subcat. h. hechtprimers
Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl