

## 1216 DEVELON PU MAT

Versie 01.2

---

<b>Omschrijving</b>	: matte performante ééncomponente coating op basis van polyurethaan gemodificeerde alkydhars voor binnen.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: fraaie matte, goede vloeiing en vulling, snelle droging en goede krasvastheid.
<b>Toepassing</b>	: als afwerklaag op o.a. houten vloeren voor binnen.

---

<b>Basisgegevens</b>	: <b>bepaald bij 20°C en 65% RV</b>
<b>Bindmiddel</b>	: polyurethaan gemodificeerde alkydhars
<b>Viscositeit</b>	: 0.9 Pa.sec.
<b>Glans</b> (L 60°)	: mat, reflectiewaarde tot max. 10%
<b>Kleur</b>	: transparant. Kleuren volgens kaart Drost Transparante Houtkleuren te maken via de formules in Drost kleurmix
<b>Soortelijk gewicht</b>	: ca. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vaste-stofgehalte</b>	: ca. 60 gewicht%
<b>Vlampunt</b>	: 42°C
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog in ca. 2 uur kleefvrij in ca. 4 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

---

### Applicatiegegevens

<b>Verwerking</b>	: met kwast, roller en luchtspuit. Vóór gebruik goed roeren, na gebruik de verpakking goed sluiten.
<b>Geadviseerde laagdikte</b>	: droog: 35 - 42 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
<b>Theoretisch rendement</b>	: ca. 13 - 14m <sup>2</sup> per liter
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
<b>Verdunning</b>	: terpentijn
<b>Reiniging gereedschap</b>	: terpentijn

---

### Overige gegevens

<b>Dekking</b>	: n.v.t.
<b>Vulling</b>	: goed

## 1216 DEVELON PU MAT

Versie 01.2

---

<b>Vloeijing</b>	: goed
<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij bewaren.
<b>Verpakking</b>	: 0,25 - 1 en 2,5 liter

---

### Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

<b>ARBO categorie</b>	: C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO
<b>Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II,</b>	: subcat. i. performante eencomponentescoatings. Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
<b>Groene stroom</b>	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-387 3887, Fax 077-382 5282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)