

2211 DEVEMUR SYNTHETISCHE MUURVERF

Versie 01.2

Omschrijving	: alkydhars muurverf voor buiten.
Bijzondere eigenschappen	: ongekend hoge dekkraft en uitstrijkvermogen, driekwart glans en uitstekende buitenbestendigheid.
Toepassing	: als synthetische muurverf op minerale ondergronden zoals steen, gepleisterd en (bak)steenachtige materialen voor binnen en buiten. Niet geschikt voor vochtig blijvende ondergrond.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 70% RV
Bindmiddel	: alkydhars combinatie.
Pigment	: rutiel titaandioxyde.
Viscositeit	: 0,85 – 0,95 Pa.sec
Glans	: ca. 75%
Kleur	: wit na verloop van tijd, lichte vergeling van bindmiddel mogelijk
Soortelijk gewicht	: ca. 1.40 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 60 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur kleefvrij na ca. 6 uur doordroog max. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast, roller of spuit.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 35 - 50 micrometer = nat 60 - 80 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 15 m ² per ltr.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: terpentijn
Reiniging gereedschap	: verfverdunning

**2211 DEVMUR SYNTHETISCHE
MUURVERF****Versie 01.2****Overige gegevens**

Dekking	: zeer goed
Vulling	: goed
Vloeijing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 4 en 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. c. buitenmuren met minerale ondergrond. Type SG. Max. 430 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl