

## 7204 B-WAX

Versie 01.0

---

<b>Omschrijving</b>	: een semi-permanente anti-graffiti coating. Na uitharding zeer resistent tegen diverse inkten en verfsoorten.
<b>Bijzondere eigenschappen</b>	: waterdamp doorlaatbaar, UV-bestendig, bijna onzichtbaar na uitharding, eenvoudige applicatie, oplosmiddelvrij, biologisch afbreekbaar.
<b>Toepassing</b>	: op ondergronden van marmer, baksteen, beton, kalkzandsteen en acrylaat.

---

### **Basisgegevens : Bepaald bij 20°C en 65% RV**

<b>Bindmiddel</b>	: diverse waxen
<b>Glans</b>	: mat
<b>Kleur</b>	: transparant
<b>Droogtijd</b>	: stofdroog na ca. 1 uur, resistent na 24 uur

---

### **Applicatiegegevens**

<b>Verwerking</b>	: De te behandelen ondergronden dienen winddroog, stof- en vetvrij te zijn. Verwerking temp. 5 - 35°C. Voor gebruik het product goed omroeren. Het product nat in nat met een pauze van ca. 2 uur kruislings in twee lagen aanbrengen met een drukpomp of airless. Het is aan te bevelen ramen, deuren en kozijnen af te dekken. Gemorste product direct na de applicatie verwijderen. Het product onverdund aanbrengen.  Graffiti verwijderen d.m.v. hoge druk reinigen met warm water. Bij het afsproeien moet de druk min. 75 bar zijn en een minimum temperatuur van 90°C. (afhankelijk van de ondergrond). De B-Wax smelt en onthecht de graffiti van de ondergrond. Na verwijdering van de graffiti dient men de gereinigde plekken opnieuw te voorzien van B-wax, om de ondergrond opnieuw tegen graffiti te beschermen.
-------------------	---

<b>Theoretisch rendement</b>	: 0,15-0,3 ltr/m <sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond
<b>Verwerkingscondities</b>	: verwerkingstemperatuur: 5 - 35°C
<b>Verdunning</b>	: water

---

### **Overige gegevens**

<b>Stabiliteit/opslag</b>	: in gesloten, ongemengde verpakking min. 1 jaar houdbaar.
<b>Verpakking</b>	: 2,5, 5 en 10 ltr

---

---

**Opmerking** : lagedruk pomp (3-4 bar) of airless

---

**Veiligheidsvoorschriften**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie** : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor  
professioneel gebruik binnen aan de ARBO

**Verfrichtlijn  
2004/42/EG bijlage II** : subcat. I. Coatings met decoratief effect.  
Type WG. Vanaf 1-1-2010 max. 200 gram oplosmiddel.

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: [info@drostcoatings.nl](mailto:info@drostcoatings.nl), Website : [www.drostcoatings.nl](http://www.drostcoatings.nl)