

2212 WEGENVERF/ ISOLATIEVERF

Versie 01.0

Omschrijving	: sneldrogende alkydharsverf
Bijzondere eigenschappen	: goede verwerking, dekking en hoog isolerend vermogen en goed slijtvast.
Toepassing	: op alle plaatmaterialen en stukwerk voor isolatie van verontreinigingen in de ondergrond en op steen en steenachtige ondergrond voor markeringen.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: alkydhars
Viscositeit	: ca 150 sec./din 4 bij 20°C
Glans	: lage zijdeglans
Kleur	: wit en geel
Soortelijk gewicht	: wit ca. 1.25 g/cm ³ en geel ca. 1.56 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: min. 50 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog in ca. 1,5 uur kleefvrij in ca. 3 - 4 uur overschilderbaar na ca. 10 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en airless apparatuur
Geadviseerde laagdikte	: droog: 35 - 42 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 15 m ² per liter
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
Verdunning	: terpentine

Overige gegevens

Dekking	: afhankelijk van de ondergrond in 1 of 2 lagen
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed

**2212 WEGENVERF/
ISOLATIEVERF****Versie 01.0**

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar.
Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verpakking : 0,25 - 0.75 en 2,5 liter

Opmerking : reinigen gereedschap kan met terpentine

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C - oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II : subcat. i. performante eencomponentcoatings.
Type SG. Max. 500 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl