

5006 WOODFILL HOUTREPARATIECOMPOUND

Versie 01.0

Omschrijving	: 2-componenten houtreparatie compound op basis van gemodificeerde polyesterhars met dibenzoylperoxide verharder.
Bijzondere eigenschappen	: gemakkelijk mengbaar en verwerkbaar. Uiterst handig doseerbaar d.m.v. doseerapparaat. Zeer goed schuurbaar, modelleerbaar en overschilderbaar. Zeer geringe krimp, goede flexibiliteit en uitstekende hechting. Voldoet aan VOS & Arbo wetgeving.
Toepassing	: als vuller en egaliseermiddel op metaal, hout en plaatmateriaal, op steen en steenachtige materialen voor zowel binnen als buiten. Vullen en repareren van gaten, oneffenheden, scheuren, naden spijker- en boorgaten, noesten en houtrot. Gezien de vochtgevoeligheid dient Renostuk, zeker bij buiten-toepassing, direct na verwerking, overgeschilderd te worden met een goede alkydhars grondlak (bv Devetaal Grondlak A of Devesol HS Vulgrond).
Ondergrond	: Aangetaste en ondeugdelijke ondergronden verwijderen tot op een gezonde stevige ondergrond. Het hechtvlak mag maximaal 18% houtvocht bevatten; dit vooraf meten. Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof. Verflagen rondom de reparatie verwijderen. Na uitharding en voor het aanbrengen van een verflaag, eerst goed schuren.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 80% RV
Bindmiddel	: gemodificeerde polyester harsen
Verharder	: dibenzoylperoxide in dibutylftalaat
Mengverhouding	: ca. 5% afstelling op doseerapparaat
Viscositeit	: pasteus
Glans	: n.v.t.
Kleur	: beige en wit (aankleuren is mogelijk met universele mengpasta tot 5%.)
Soortelijk gewicht	: ca. 1260 gram incl. verharder
Vaste-stofgehalte	: ca. 99%
Dichtheid stampasta	: 1,49 g/cm ³
Dichtheid verharder	: 0,926 g/cm ³
Droogtijd	: verwerkingstijd bij 30°C ca. 10 minuten verwerkingstijd bij 20°C ca. 15 minuten verwerkingstijd bij 10°C ca. 30 minuten schuurbaar/overschilderbaar na ca. 1½ uur overschilderbaar met alkydhars- en acrylaatdispersieverven.

**5006 WOODFILL
HOUTREPARATIECOMPOUND****Versie 01.0**

Applicatiegegevens

Verwerking	: uitsluitend met plamuurmessen
Ondergrond	: voorbehandelen met alkydharsprimer
Verwerkingscondities	: minimaal 5°C bij max. 90% RV
Verdunning	: moet onverdund toegepast worden
Reiniging gereedschap	: thinner o.i.d.

Overige gegevens

Dekking	: op genoemde ondergronden zeer goed
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Hechting	: op genoemde ondergronden zeer goed.
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 12 maanden houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen tot 3 maanden.
Verpakking	: pasta: in blikken koker; verharder: kunststof tube 6 sets per doos

Opmerking	: dichtheid stampasta 1,49 gram/cm ³ dichtheid verharder 0,926 gram/cm ³
------------------	---

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A – bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: geen verf subcat. 2.1.b vulmiddelen
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit



**5006 WOODFILL
HOUTREPARATIECOMPOUND**

Versie 01.0

gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl